

Zinkphosphat-Grundierung GK-02

TECHNISCHE INFORMATION

Hochwertige 1 Komponenten Rostschutz-Grundierung mit ausgewählten Rostschutzpigmenten.

Wetterfester Anstrichstoff zur Beschichtung von Stahl und Eisen; für Innen und Außen. Frei von Chromat- und Bleiverbindungen. Schnelltrocknend.

Bestens geeignet für alle Grundierarbeiten an Industrieanlagen, Fahrzeugreparaturen, Baukonstruktionen.

Lieferform: gebrauchsfertig

Verbrauch: 200 – 300 g/m²

Dichte: ca. 1,25 – 1,4 kg/l

VOC - EU-Grenzwert: Kat. B/c, 540 g/l (2007)

Dieses Produkt enthält max. 540 g/l VOC.

Lösemittel: VK-30

Verdünnungszugabe: Die Spritzparameter sind so zu wählen, dass kein Verdünnen nötig ist.

Schichtdicke: pro Anstrich 30 – 40 µm

Untergrund: rost- und zunderfreier, sauberer Untergrund

Anstrichvorschlag: auf Stahl:

1 x Grundierung GK-02 und 1 – 2 x Decklack

Verarbeitung: streichen, spritzen, rollen, airless

Trockenzeit: staubtrocken nach ca. 20 – 30 Minuten; durchgetrocknet über Nacht